

Клей Tip-Top Cement SC-4000

Новый суперпрочный клей Tip-Top SC-4000, отличается повышенной адгезией, скоростью полимеризацией, экономичным расходом.

Клей Tip-Top Cement SC 4000

Область применения: Двухкомпонентный клей не содержащий хлор-углеводорода, для соединений резина-резина, резина-ткань, резина-металл, ткань-ткань.

Инструкция по применению Клей Tip-TopCement SC 4000:

Подготовка материала:

- температура окружающей среды и материала от +5 °C до +45 °C;
- избегать прямого солнечного света и температуры ниже точки росы (образования конденсационной влаги).
- поверхность: сухая, без химикатов, жира и масла;
- металл: очистить от ржавчины (предпочтительно) путем струйной обработки (DIN EN ISO 12944-4, SA 2,5) или шлифования; затем отшероховать - рекомендуемая глубина шероховки мин. 30 мкм.

Для удаления жира с очищенной поверхности пользуйтесь детергентом RemaTip-Top Специальный очиститель.

На металлическую поверхность нанести 1 слой Грунтовка (Праймер) REMA TIP TOP Metal Грунтовка PR 300

Дать полностью высохнуть.

- резину: основательно отшероховать (так, чтобы не осталось гладких участков), пыль удалить сухим способом.
- ткань: равномерно отшероховать остатки резины, осторожно отшероховать ткань (так чтобы не повредить), пыль удалить сухим способом.

Приготовление смеси: SC 4000 тщательно перемешать.

Требуемое количество клея SC 4000 хорошо перемешать с отвердителем E40 (весовая доля 4%) до получения гомогенной смеси.

Смесь употребить в течение 2 часов (жизнеспособность клея).

Нанесение клея: Поверхности покрыть равномерно двумя тонкими слоями каждую. Первый слой должен высохнуть полностью (минимальное время сушки 30 мин, на металле 1 ч). Второй слой сушить так долго, пока он не достигнет степени слабой липкости (проверка тыльной стороной пальца).

В случае пересыхания нанести добавочный слой.

При использовании РЕМА ТИП ТОП специальной резины с CN-соединительным слоем необходимо только один раз нанести слой клея.

Склейка: Поверхности предназначенные к склейке наложить одну на другую так, чтобы не могли образоваться воздушные пузыри, а затем сильно прикатать или прижать.

Меры предосторожности: Перед применением клея обязательно ознакомьтесь с указаниями и советами по безопасности, данными на упаковке!

Внимание: Настоящая инструкция разработана на основе практических опытов.

По причине невозможности учета всех существующих материалов, а также всевозможных и от нас независимых условий работы, рекомендуем вам всегда проводить достаточное количество предварительных опытов!

Настоящие указания не возлагают ответственности на изготовителя.

Обратите внимание:

При употреблении спецрезины Tip-Top (Тип-Топ) с соединительным слоем CN или Полосы для заделки стыка, необходимость наносить первый слой отпадает.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Tip-Top Cement SC-4000 - двухкомпонентный клей для склеивания резины с резиной, резины с металлом, резины с тканью, ткань с тканью и многие другие субстанции.

ПРЕИМУЩЕСТВА :

Сравнение Cement SC 4000 с Cement SC 2000.

В чём принципиальная разница?

И в чем преимущество нового клея:

- Более низкая вязкость - поэтому клей легче и удобнее наносить. Клей затекает во все углубления,

что значительно увеличивает адгезию;

- Нанесение слоя происходит более тонким слоем и равномерно, что сокращает расход клея;

- Более длительное открытое время выдержки клея для приклеивания деталей

(есть время на позиционирование двух склеиваемых деталей);

- SC 4000 имеет более длительное время сушки по сравнению с SC 2000

(примерно 15-35 мин. вместо 5-10 мин. в зависимости от условий).

В вашем распоряжении больше времени

- Вы можете работать одновременно на больших площадях;

- Меньше риск пересушивания клея;